


## 化学名称

苯甲基硅油

## 结构式



## 产品介绍

SiSiB® PF8255 类似于美国道康宁 DC-550，日本信越 KF-54。本品是无色至淡黄色透明油状液体。

## 典型物性

外观	无色至浅黄色透明液体
比重 (25℃)	1.020~1.10
折光率 (25℃)	1.4800~1.500
闪点	>300℃
凝点	<-40℃
粘度	cSt
SiSiB® PF8255-75	50~80
SiSiB® PF8255-150	110~200
SiSiB® PF8255-350	200~500
SiSiB® PF8255-750	500~1000

## 产品应用



**SISIB SILICONES**

西斯博有機硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话: +86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真: +86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com





# SiSiB® PF8255 苯甲基硅油

- 2 -

SiSiB® PF8255 具有甲基硅油一般特性外，尚具有较好热稳定性抗氧化性，润滑性，抗辐射性，较低凝固点及对水稳定性，可做高温润滑油、润滑脂的原料，用于绝缘、润滑、阻尼、防震、防尘及核电站专用防辐射高热载体硅油。

## 包装和储存

本品标准包装为 1Kg，5Kg 氟化瓶，25kg 铁桶和 200Kg 铁桶。

25° C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为五年，过期产品经化验合格后方可使用。

## 声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



**SISIB SILICONES**

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话：+86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真：+86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

